

STEICO *multi UDB*

diffusionsoffene Luftdichtungsbahn

Abdichtungssystem für
STEICO Dämmösungen



EMPFOHLENER EINSATZBEREICH

Luftdichtungsebene im Rahmen der
STEICO Sanierungslösungen.

Universell einsetzbare **Unterdeckbahn**
nach DIN EN 13859-1
(UDB-A und USB-A).

Diffusionsoffene **Schalungsbahn**.



- Hoch diffusionsoffene Luftdichtungsbahn – ideal für Sanierungen
- Verlegesicher und leichte Handhabung
- STEICO Systemgarantie für höchste Sicherheit
- Integrierte Selbstklebestreifen für sichere Anschlüsse in der Fläche
- Sehr gute Reiss- und Nagelausreissfestigkeiten
- Auch als Unterdeckung (UDB-A) und Unterspannung (USB-A) einsetzbar
- Freibewitterung bis zu 12 Wochen möglich
- Wind-, wasser- und schlagregendicht

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com



LIEFERFORMEN



Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m ²]	Rollengewicht [kg]
1,50	50	75	ca. 13

MATERIAL

Mehrlagiges Polypropylenvlies mit innen liegender Funktionsmembran.

LAGERUNG / TRANSPORT

STEICO *multi UDB* trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern.



STEICO *multi UDB* ist Bestandteil des STEICO Dämm- und Abdichtungssystems. Für systemkonforme Konstruktionen gilt die STEICO Systemgarantie und schafft Sicherheit für Verarbeiter und Bauherren.

STEICO gewährt 30 Jahre Garantie auf alle freigegebenen Konstruktionen.

Weitere Informationen finden Sie auf der STEICO Homepage unter www.steico.com/Systemgarantie

TECHNISCHE KENNDATEN STEICO *multi UDB*

Gewicht	ca. 160 g/m ²
Baustoffklasse	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Luftdurchgang nach EN 12114	≥ 0,1 m ³ /m ² *h bei Luftvolumenstrom V50 bei 50 Pa Druckdifferenz
sd-Wert	≤ 0,04 m
Wasserdampfdurchlässigkeit	515 g/m ² x 24h
Wasserdichtheit	≥ 4.000 mm
Höchstzugkraft längs/quer (N/5 cm)	ca. 270/220
Dehnung in Längs-/Querrichtung	50%/40%
Weiterreißen längs/quer (N)	ca. 150/150
Temperaturbeständigkeit	-40° C bis +80° C
Freibewitterung	max. 3 Monate (ME)

ZUBEHÖR

STEICO <i>multi tape</i> (Klebeband)		STEICO <i>multi Fugendicht</i> (Klebe- und Fugendicht-Masse)	
Rollenmaße (L*B)	25 m*60 mm	Verpackung	Kartusche 290 ml Gebinde mit 6 Kartuschen
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C	Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
UV-Stabilität	12 Monate	Konsistenz	pastös
Freibewitterung	max. 12 Monate (ME)	Aushärtung 24 h	3 mm
Klebekraft DIN EN 1939	≥ 35 N/25 mm	Bruchdehnung	250 % (DIN 53504)
Regensicherheit	sehr gut	Farbe	braun (ca. RAL 1011)
Verarbeitungstemperatur	mind. +5°	Verarb.-Temp.	mind. +5°

VERARBEITUNG

STEICO *multi UDB* ist die ideale Luftdichtungsbahn für Dachsanierungen von aussen. Nach Ausdämmung der Sparrenzwischenräume mit STEICO *flex* wird die luftdichte Ebene mit STEICO *multi UDB* direkt auf der Sparrenoberseite hergestellt. Eine Überdämmung mit STEICO *special*, STEICO *special^{dry}* oder STEICO *universal* (Mindestdicke 35mm) ist vorzunehmen. Die Verklebung der Längsstöße erfolgt mit den integrierten Selbstklebstreifen. Querstöße, Anschlüsse und Durchdringungen sind mit systemkonformen Dichtprodukten STEICO *multi tape* und STEICO *multi Fugendicht* auszuführen. STEICO *multi UDB* erfüllt die Funktion einer Behelfsdeckung und ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar.

Ihr STEICO Fachhändler:

AKASTAV s. r. o. Hladnovská

www.steico.com

STEICO
natürlich besser dämmen